



Eschweiler, den 13. September 2010

Anhaltsdaten der Qualität: Schamotte KR 28 / 0 - 6 mm

Sortenbeschreibung	:	Schamottekörnung		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	28,00 %
		SiO ₂	ca.	70,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	1,65 %
		CaO	ca.	0,20 %
		Alkalien	>	2,00 %
Physikalische Daten	:	Körnung		0 - 6 mm
		Feuerfestigkeit		SK 26
Einsatzgebiet	:	Abdeckung in Anodenbrennöfen, Schüttungen		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.