



Eschweiler, den 13. Februar 2015

Anhaltsdaten der Qualität: POROCAST 05/100 V

Sortenbeschreibung	:	Isolierbeton auf Vermikulitbasis		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	21,00 %
		SiO ₂	ca.	29,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	9,00 %
		CaO	ca.	25,00 %
		MgO	ca.	12,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf	0,50 g/cm ³	
		Wasserbedarf	60 - 80 Ltr./100 kg	
		Körnung	0 - 1 mm	
		Bindung	hydraulisch	
		Anwendungsgrenztemperatur	1000 °C	
Einsatzgebiet	:	Gießen, 9 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.