



Eschweiler, den 19. März 2013

**Anhaltsdaten der Qualität: PYRORAM 86/175 MG12**

Sortenbeschreibung : Trockenstampfmasse auf Basis tonerdereicher Rohstoffe

Chemische Daten : Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ca. 86,00 %  
MgO ca. 12,00 %

Physikalische Daten : Materialbedarf 2,86 g/cm<sup>3</sup>  
Körnung 0 - 6 mm  
Bindung chemisch-keramisch  
Anwendungsgrenztemperatur 1750 °C

Einsatzgebiet : Stampfen,  
6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.