



Eschweiler, den 11. September 2014

Anhaltsdaten der Qualität : PYROMIX 08/160 QT

Sortenbeschreibung	:	Trockenmörtel auf Basis quarzh. Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	7,00 %
		SiO ₂	ca.	91,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf	1,60 g/cm ³	
		Wasserbedarf	25 Ltr./100 kg	
		Körnung	0 - 0,5 mm	
		Bindung	chemisch-keramisch	
		Anwendungsgrenztemperatur	1600 °C	
		VDEh - Kennziffer	7 0 2/0 7 21 90 -- 60	
Einsatzgebiet	:	Streichen; Vermörtelung von Schamottesteinen		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.