



Eschweiler, den 10. August 2010

Anhaltsdaten der Qualität: PYROCAST 45/135 MCC

| | | |
|---------------------|---|---|
| Sortenbeschreibung | : | MCC-Feuerbeton auf Schamottebasis |
| Chemische Daten | : | Al ₂ O ₃ > 45,00 % Fe ₂ O ₃ < 1,70 % CaO ca. 4,70 % |
| Physikalische Daten | : | Rohdichte 2,26 g/cm ³ Wasserbedarf 9,5 Ltr./100 kg Körnung 0 - 5 mm Bindung hydraulisch Kaltdruckfestigkeit Ø 93 / Ø 45 N/mm ² > 70 / > 40 N/mm ² (nach Vorbehandlung bei 110/1200 °C) Anwendungsgrenztemperatur 1350 °C Schwindung bei (4 h) 1200 °C < 0,20 % Ø 0,14 % |
| Einsatzgebiet | : | Vibrieren |

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.