



Eschweiler, den 12. April 2011

**Anhaltsdaten der Qualität:**

**PYROMIX 60 AC**

Sortenbeschreibung	:	Feuerfester Mörtel auf Andalusitbasis	
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	> 60,00 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 1,60 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	2,25 g/cm <sup>3</sup>
		Anwendungsgrenztemperatur	1600 °C
Einsatzgebiet	:	Verlegen von tonerdereichen Steinen	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.