

Eschweiler, den 4. Mai 2012

Sortenbeschreibung : Isoliersteine auf Diathomenbasis

Chemische Daten : Al2O3 ca. 6,10 %

SiO2 ca. 86.00 % Fe2O3 2,80 % ca. CaO 0,30 % ca. MgO ca. 0,80 % Alkalien ca. 1,50 % Glühverlust 0,70 % ca.

Physikalische Daten : Rohdichte 0,45 g/cm³

Gesamtporosität 79 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit 1,5 N/mm² Kaltbiegefestigkeit 0,7 N/mm²

Feuerfestigkeit 1465 °C Anwendungsgrenztemperatur 950 °C

Temperaturwechselbeständigkeit > 30 (Luft) Druckfließen bei (50h) 850 °C bei 0,1 MPa 3,00 % / h

rev. Wärmedehnung bei 750°C 0,23 % Schwindung bei (12h) 900 °C 1,00 %

Wärmeleitzahlen bei 200 °C 0,10 W/mK

400 °C 0,13 W/mK 600 °C 0,15 W/mK 800 °C 0,17 W/mK

Einsatzgebiet : Hintermauerisolierungen

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

 Geschäftsführer
 Karlstraße 9
 Tel.:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 33

 Dipl.-Phys. Fritz Peters
 52249 Eschweiler
 Fax:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 34

 E-Mail:
 vertrieb@peters-feuerfest.de