



Eschweiler, den 24. Januar 2013

Anhaltsdaten der Qualität: PYROCOL 148 RC

Sortenbeschreibung : Oberflächenhärter für Keramikfasermatten

Physikalische Daten : Rohdichte 1,30 g/cm³
Bedarf 1,90 m²/ltr.
Anwendungsgrenztemperatur 1480 °C
Daueranwendungstemperatur 1380 °C

Einsatzgebiet : Heißgaserosionsbeständige Beschichtung in Öfen und Kanälen,
Struktureller Härter für Papier und Karton, Kantenschutz für
Katalysatormatten

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.