



Eschweiler, den 4. Februar 2015

Anhaltsdaten der Qualität : PYROPOL 35/140 TP

Sortenbeschreibung : Feuerkitt auf Schiefertombasis - plastisch

Chemische Daten : Al₂O₃ ca. 35,00 %
Fe₂O₃ ca. 3,00 %

Physikalische Daten : Körnung 0 - 0,5 mm

Bindung chemisch

Feuerfestigkeit SK 32

Anwendungsgrenztemperatur 1400 °C

Einsatzgebiet : Allgemeiner Industrieofenbau
3 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.