

Eschweiler, den 9. Januar 2018

Anhaltsdaten der Qualität: ISOCERAM 120 CS - BIO

<u>lose biolösliche Stopfwolle</u> <u>langfasrig, ungeölt, harzfrei</u>

Sortenbeschreibung : Isolierwolle auf Basis von Erdalkalifasern, ungeölt

Chemische Daten

SiO2 ca. 62 - 67 % CaO ca. 28 - 33 % MgO ca. 1 - 6 %

Physikalische Daten : Rohdichte 0,128 g/cm³

Feuerfestigkeit 1275 °C

Farbe weiß

Klassifikationstemperatur 1200 °C

Schwindung bei (24h) 1100 °C 1,20 %

Wärmeleitzahlen bei

200 °C 0,047 W/mK 400 °C 0,090 W/mK 600 °C 0,136 W/mK 800 °C 0,186 W/mK 1000 °C 0,246 W/mK 1100 °C 0,283 W/mK

Einsatzgebiet : Isolierung im Industrieofenbau

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

 Geschäftsführer
 Karlstraße 9
 Tel.:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 33

 Dipl.-Phys. Fritz Peters
 52249 Eschweiler
 Fax:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 34

 E-Mail:
 vertrieb@peters-feuerfest.de