



Eschweiler, den 26. Januar 2015

**Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 70/165 M**

Sortenbeschreibung	:	Trockenmörtel auf Basis tonerdereicher Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	71,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca.	27,00 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	1,00 %
Physikalische Daten	:	Wasserbedarf	30 - 40 Ltr./100 kg	
		Körnung	0 - 0,5 mm	
		Bindung	keramisch	
		Anwendungsgrenztemperatur	1650 °C	
Einsatzgebiet	:	Streichen, 6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung in original-verschlossenen Gebinden		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.