



Eschweiler, den 30. Dezember 2011

**Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 09/150 Q**

Sortenbeschreibung	:	gebrauchfertiger Mörtel auf Basis quarzh. Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	9,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca.	88,00 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<	0,70 %
		Feuchte	ca.	27,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf	1,60 g/cm <sup>3</sup>	
		Wasserbedarf	gebrauchsfertig	
		Körnung	0 - 0,5 mm	
		Bindung	chemisch-keramisch	
		Anwendungsgrenztemperatur	1500 °C	
		VDEh - Kennziffer	7 4 2/0 7 21 85 16 50	
Einsatzgebiet	:	Streichen; Vermörtelung von Schamottesteinen		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.