



Eschweiler, den 26. Februar 2010

Anhaltsdaten der Qualität: PYRORAM 90/175 MG9

Sortenbeschreibung	:	Trockenstampfmasse auf Basis tonerdereicher Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	90,00 %
	:	MgO	ca.	9,50 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,40 g/cm ³
	:	Materialbedarf		2,76 g/cm ³
	:	Wasserbedarf		- Ltr./100 kg
	:	Körnung		0 - 6 mm
	:	Bindung	chemisch-keramisch	
	:	Kaltdruckfestigkeit (nach Vorbehandlung bei 1700 °C)		35 N/mm ²
	:	Anwendungsgrenztemperatur		1750 °C
	:	Nachwachsen bei 1700 °C		5,00 %
	:	VDEh - Kennziffer		5 3 0/2 5 00 90 28 97
Einsatzgebiet	:	Stampfen		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.