



Eschweiler, den 6. Oktober 2009

Anhaltsdaten der Qualität:

HSK B - R = A30H

Sortenbeschreibung Steinsorte	:	halbtrocken gepresste Schamottesteine A 30 H		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	>	30,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	2,60 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,00 g/cm ³
		offene Poren		< 21 Vol-%
		Kaltdruckfestigkeit		> 20 N/mm ²
		Feuerfestigkeit		173 ISO
		Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)		> 1330 °C
		Maßtoleranz für Standardformate		+/- 1,5 %; min +/- 2 mm
Einsatzgebiet	:	Allgemeiner Industrieofenbau		

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.