



Eschweiler, den 3. Juli 2009

Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 90/180

Sortenbeschreibung : Feuerkitt, verarbeitungsfertiger Mörtel auf Korundbasis

Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	89 - 92 %
		SiO ₂	ca.	3,50 %
		Fe ₂ O ₃	<	0,30 %
		P ₂ O ₅	<	5,00 %

Physikalische Daten : Körnung 0 - 0,3 mm

Bindung chemisch (Phosphat)

Anwendungsgrenztemperatur 1800 °C

VDEh - Kennziffer 8 4 2 0 00 90 00 00

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.