

Eschweiler, den 18. November 2009

## Anhaltsdaten der Qualität: PYROGUN 70/165 S

Sortenbeschreibung : trockene, tonerdehaltige, plastische Spritzmasse für generelle

Anwendungen mit hervorragender TWB

Chemische Daten : Al2O3 ca. 72,00 %

SiO2 ca. 24,00 % Fe2O3 ca. 1,00 %

Physikalische Daten : Rohdichte 2,30 g/cm<sup>3</sup>

Materialbedarf 2,48 g/cm<sup>3</sup>

Wasserbedarf 8 - 10 Ltr./100 kg

Körnung 0 - 6 mm

Bindung chemisch

Kaltdruckfestigkeit 3/13,5/22 N/mm<sup>2</sup>

(nach Vorbehandlung bei 105/815/1500 °C )

Feuerfestigkeit SK 39 Anwendungsgrenztemperatur 1650 °C Schwindung bei 1300 °C 0,48 %

Wärmeleitzahlen bei

200 °C 1,00 W/mK 400 °C 1,02 W/mK 600 °C 1,04 W/mK 800 °C 1,05 W/mK 1000 °C 1,11 W/mK 1200 °C 1,18 W/mK

Einsatzgebiet : Spritzen

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

 Geschäftsführer
 Karlstraße 9
 Tel.:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 33

 Dipl.-Phys. Fritz Peters
 52249 Eschweiler
 Fax:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 34

 E-Mail:
 vertrieb@peters-feuerfest.de