



Eschweiler, den 16. November 2009

Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX C 25 hfn

Sortenbeschreibung : Hafnermörtel auf Basis von Schamotte und feuerfestem Ton

Chemische Daten : Al₂O₃ < 30,00 %
SiO₂ > 64,00 %

Physikalische Daten : Rohdichte 1,90 g/cm³

Materialbedarf 1,95 g/cm³

Versinterung bei 900 °C

Wasserbedarf ca. 30 Ltr./100 kg

Körnung 0 - 0,7 mm

Bindung keramisch

Feuerfestigkeit SK 29

Anwendungsgrenztemperatur 1250 °C

Einsatzgebiet : Vermörteln

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.