



Eschweiler, den 25. Mai 2010

**Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 18/150 Q**

Sortenbeschreibung : chem. abbindender, verarbeitungsfertiger Feuerfestkleber auf Basis quarzhaltiger Rohstoffe

Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	18,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca.	77,00 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	0,50 %
		Alkalien	ca.	2,40 %

Physikalische Daten	:	Körnung	0 - 0,5 mm
		Bindung	chemisch (Wasserglas)
		Wasserbedarf	verarbeitungsfertig
		Anwendungsgrenztemperatur	1500 °C

Einsatzgebiet : Schmierien

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.