



Eschweiler, den 30. Mai 2017

Anhaltsdaten der Qualität : PYROGUN 50/155 ZR

Sortenbeschreibung	:	Spritzbeton auf Basis tonerdereicher Rohstoffe mit Zirkonoxidzusatz		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	53,00 %
		SiO ₂	ca.	33,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	1,50 %
		CaO	ca.	7,00 %
		ZrO ₂	ca.	3,50 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	2,10 g/cm ³	
		Materialbedarf	2,20 g/cm ³	
		Wasserbedarf	nach Bedarf	
		Körnung	0 - 6 mm	
		Bindung	hydraulisch	
	Anwendungsgrenztemperatur	1550 °C		
Einsatzgebiet	:	Spritzen, 6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.