



Eschweiler, den 5. März 2010

Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 75/165 CH

Sortenbeschreibung	:	Mörtel auf Basis tonerdereicher Rohstoffe
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃ ca. 75,00 % SiO ₂ ca. 15,00 % Fe ₂ O ₃ ca. 1,00 % CaO ca. 0,50 % Alkalien ca. 3,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf 2,50 g/cm ³ Wasserbedarf - Ltr./100 kg Körnung 0 - 0,6 mm Bindung chemisch-keramisch VDEh - Kennziffer 7 4 2/0 7 03 70 25 65
Einsatzgebiet	:	Streichen

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.