



Eschweiler, den 1. November 2016

Anhaltsdaten der Qualität:

ISOTHERM 08/138 TC

Sortenbeschreibung	:	Feuerleichtstein	
Steinsorte	:	ISO 2245: 135-0,8-L	
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca. 48,00 %
		SiO ₂	ca. 47,60 %
		Fe ₂ O ₃	ca. 1,00 %
		CaO + MgO	ca. 0,80 %
		Alkalien	ca. 1,60 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	0,80 g/cm ³
		Kaltdruckfestigkeit	2,5 N/mm ²
		Kaltbiegefestigkeit	1,4 N/mm ²
		Klassifikationstemperatur	1380 °C
		rev. Wärmedehnung bei 1380°C	0,70 %
		Schwindung bei (24h) 1350 °C	0,50 %
		Wärmeleit Zahlen bei 200 °C	0,20 W/mK
		400 °C	0,24 W/mK
		600 °C	0,27 W/mK
		800 °C	0,32 W/mK
		1000 °C	0,37 W/mK
		Maßtoleranz für Standardformate	+/- 1,00 mm
Einsatzgebiet	:	Isolierung im allgemeinen Industriefenbau	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.