



Eschweiler, den 20. Februar 2013

**Anhaltsdaten der Qualität:**

**ISOTHERM 06/130 TC**

Sortenbeschreibung	:	Feuerleichtstein	
Steinsorte	:	ISO 2245: 130-0,7-L	
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 43,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca. 51,60 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 1,00 %
		CaO + MgO	ca. 1,60 %
		Alkalien	ca. 1,80 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	0,57 g/cm <sup>3</sup>
		Kaltdruckfestigkeit	2,1 N/mm <sup>2</sup>
		Kaltbiegefestigkeit	1,3 N/mm <sup>2</sup>
		Klassifikationstemperatur	1315 °C
		Wärmedehnung bei 1315°C	0,60 %
		Schwindung bei (24h) 1285 °C	0,60 %
		Wärmeleitzahlen bei	
		200 °C	0,18 W/mK
		400 °C	0,21 W/mK
		600 °C	0,25 W/mK
		800 °C	0,30 W/mK
		1000 °C	0,35 W/mK
		Maßtoleranz für Standardformate	+/- 1,00 mm
Einsatzgebiet	:	Isolierung im Industrieofenbau	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.