



Eschweiler, den 8. Juni 2012

Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 45/145 F

Sortenbeschreibung : verarbeitungsfertiger Mörtel auf Basis tonerdehaltiger Rohstoffe

Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	48,00 %
		SiO ₂	ca.	45,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	1,00 %
		Alkalien	<	4,50 %
		Feuchte	ca.	20,00 %

Physikalische Daten	:	Materialbedarf	1,60 g/cm ³
		Wasserbedarf	verarbeitungsfertig
		Körnung	0 - 0,5 mm
		Bindung	keramisch
		Anwendungsgrenztemperatur	1450 °C

Einsatzgebiet : Streichen

Lagerfähigkeit : 3 Monate in geschlossenen Gebinden

Standardverpackung : 25 kg-Eimer
36 Eimer pro Palette

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.