



Eschweiler, den 10. Dezember 2012

Anhaltsdaten der Qualität:

PYROPOL 35/150 C

Sortenbeschreibung : verarbeitungsfertiger Feuerfestkleber auf Schamottebasis

Chemische Daten	:	Al2O3	ca.	36,00 %
		SiO2	ca.	58,00 %
		Fe2O3	ca.	1,20 %
		Alkalien	ca.	3,15 %

Physikalische Daten	:	Körnung	0 - 0,5 mm
		Bindung	chemisch
		Anwendungsgrenztemperatur	1500 °C

Einsatzgebiet : Vermörteln von FF-Materialien

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.