



Eschweiler, den 14. Juli 2014

Anhaltsdaten der Qualität : PYROPOL 46/143 TDM

Sortenbeschreibung : verarbeitungsfertiger Feuerfestkleber

Chemische Daten : Al₂O₃ ca. 46,00 %
Fe₂O₃ ca. 1,70 %

Physikalische Daten :
Materialbedarf 1,70 g/cm³
Bindung lufthärtend
Kaltbiegefestigkeit 12 N/mm²
Anwendungsgrenztemperatur 1430 °C
Schwindung bei 110 °C 3,00 %

Einsatzgebiet : Vermörteln von Feuerleicht-, Schamotte- und hochtonerdhaltigen Schamottesteinen
Bedarf für 1000 NF 2 (2mm Fuge) : 180 kg

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.