



Eschweiler, den 13. Dezember 2017

**Anhaltsdaten der Qualität:**

**ISOTHERM 06/126 TC**

Sortenbeschreibung	:	Feuerleichtstein	
Steinsorte	:	ASTM C 155: 23 / ISO 2245: 125-06L	
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 40,20 %
		SiO <sub>2</sub>	ca. 54,80 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 0,90 %
		CaO + MgO	ca. 1,60 %
		Alkalien	ca. 1,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	0,60 g/cm <sup>3</sup>
		Kaltdruckfestigkeit	1,5 N/mm <sup>2</sup>
		Kaltbiegefestigkeit	1,0 N/mm <sup>2</sup>
		Klassifikationstemperatur	1260 °C
		Wärmedehnung bei 1260°C	0,50 %
		Schwindung bei (24h) 1230 °C	0,10 %
		Wärmeleitzahlen bei	
		200 °C	0,17 W/mK
		400 °C	0,19 W/mK
		600 °C	0,22 W/mK
		800 °C	0,26 W/mK
		1000 °C	0,30 W/mK
		Maßtoleranz für Standardformate	± 1,0 mm (geschliffen)
Einsatzgebiet	:	Isolierung im allgemeinen Industrieofenbau	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.