



Eschweiler, den 13. September 2021

Anhaltsdaten der Qualität : PYROPOL 04/135

Sortenbeschreibung : verarbeitungsfertiger plastischer Zement

Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	4,00 %
		SiO ₂	ca.	89,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	0,50 %

Physikalische Daten	:	Rohdichte	1,90 g/cm ³
		Materialbedarf	2,00 g/cm ³
		Körnung	0 - 0,2 mm
		Bindung	lufttrocknend
		Feuerfestigkeit	SK 30
		Anwendungsgrenztemperatur	1350 °C

Einsatzgebiet : Verfugen

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.