



Eschweiler, den 10. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 80/165 M

Sortenbeschreibung	:	Trockenmörtel auf Basis tonerdereicher Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	79,00 %
		SiO ₂	ca.	14,00 %
		Fe ₂ O ₃	<	2,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf		2,60 g/cm ³
		Wasserbedarf		30 - 38 Ltr./100 kg
		Körnung		0 - 0,5 mm
		Bindung	chem.-keramisch	
		Anwendungsgrenztemperatur		1650 °C
		Längenänderung bei 1000°C		0,65 %
		VDEh - Kennziffer		7 0 2/0 7 03 70 26 65
	Einsatzgebiet	:	Streichen, 6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.