



Eschweiler, den 14. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität:

PYRORAM 90/165 A-I

Sortenbeschreibung	:	verarbeitungsfertige Pfannenmasse auf Basis hochwertiger SiO ₂ Rohstoffe
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃ ca. 7,00 % SiO ₂ ca. 91,50 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf 2,30 g/cm ³ Körnung 0 - 6 mm Bindung keramisch Kaltdruckfestigkeit 6 N/mm ² (nach Vorbehandlung bei 110 °C) Anwendungsgrenztemperatur 1650 °C VDEh - Kennziffer 5 4 0 5 22 92 23 98
Einsatzgebiet	:	Stampfen

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.