

Eschweiler, den 10. Februar 2022

## Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 50/152 B

Sortenbeschreibung : Trockenmörtel auf Bauxitbasis

Chemische Daten : Al2O3 ca. 48 - 52 %

SiO2 ca. 38 - 42 % Fe2O3 ca. 2,00 %

Physikalische Daten :

Materialbedarf 2,27 g/cm<sup>3</sup>

Wasserbedarf 30 Ltr./100 kg

Körnung 0 - 0,2 mm

Bindung keramisch

Anwendungsgrenztemperatur 1520 °C VDEh - Kennziffer 7 0 0 0 10 50 00 00

Einsatzgebiet : geeignet zum Vermauern hochtonerdehaltiger Steine

Bedarf für 1000 NF 2 ca. 250 kg

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist. Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.