



Eschweiler, den 14. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität:

PYRORAM 17/175 ZR 52

Sortenbeschreibung	:	Pfannenstampfmasse auf Basis Zirkonsilikat und SiO ₂ -reicher Rohstoffe	
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca. 17,00 %
		SiO ₂	ca. 29,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca. 0,80 %
		P ₂ O ₅	ca. 2,50 %
		ZrO ₂	ca. 52,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte	3 g/cm ³
		Körnung	0 - 6 mm
		Bindung	chemisch
		Anwendungsgrenztemperatur	1750 °C
Einsatzgebiet	:	Pfannenzustellung	

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.