



Eschweiler, den 22. Juli 2015

Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 60/158 C

Sortenbeschreibung	:	keramisch abb. Trockenmörtel auf Basis Bauxit und Hochtonerdebruch
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃ > 60,00 % SiO ₂ > 37,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf 1,60 g/cm ³ Versinterung bei 1050 °C Wasserbedarf 25 Ltr./100 kg Körnung 0 - 0,5 mm Bindung keramisch Feuerfestigkeit SK 35 Anwendungsgrenztemperatur 1580 °C
Einsatzgebiet	:	Allgemeiner Industrieofenbau

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine Qualitätssicherungsvereinbarung in Anlehnung an ISO 9001 unterzeichnet hat.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.