



Eschweiler, den 13. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: **PYROGUN 90/162 TS**

Sortenbeschreibung	:	isolierende Tundish-Spritzmasse		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	90,50 %
		SiO ₂	ca.	8,20 %
		CaO	ca.	0,60 %
		Alkalien	ca.	0,60 %
Physikalische Daten	:			
		Materialbedarf		2,15 g/cm ³
		Wasserbedarf		30 - 35 Ltr./100 kg
		Körnung		0 - 3 mm
		Bindung		anorg.-chem.
		Anwendungsgrenztemperatur		1620 °C
		Schwindung bei 1600 °C		2,50 %
		VDEh - Kennziffer		5 0 2 4 21 90 12 00

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.