



Eschweiler, den 30. September 2016

**Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 45/145 M**

Sortenbeschreibung : keram. abb. Trockenmörtel auf Basis tonerdehaltiger Rohstoffe

Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	47,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca.	45,00 %
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<	1,50 %
		Alkalien	<	4,50 %

Physikalische Daten	:	Materialbedarf	1,60 g/cm <sup>3</sup>
		Wasserbedarf	35 Ltr./100 kg
		Körnung	0 - 1 mm
		Bindung	keramisch
		Anwendungsgrenztemperatur	1450 °C

Einsatzgebiet : Streichen,  
12 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.