



Eschweiler, den 10. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: **PYROMIX 85/165 SR**

Sortenbeschreibung : Mörtel auf Basis tonerdereicher Rohstoffe

Chemische Daten :	Al ₂ O ₃	ca.	86,00 %
	SiO ₂	ca.	2,00 %
	Fe ₂ O ₃	<	0,50 %
	Alkalien	<	0,50 %

Physikalische Daten :	Materialbedarf	2,60 g/cm ³
	Wasserbedarf	nach Bedarf
	Körnung	0 - 1 mm
	Bindung	hydraulisch

Anwendungsgrenztemperatur	1650 °C
VDEh - Kennziffer	7 0 1 7 00 95 26 20

Einsatzgebiet : Streichen

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.