



Eschweiler, den 10. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX 60/160 C

Sortenbeschreibung	:	Trockenmörtel auf Basis Bauxit/Korund		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	60,00 %
		SiO ₂	ca.	37,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	1,60 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf	2,27 g/cm ³	
		Wasserbedarf	20 - 25 Ltr./100 kg	
		Körnung	0 - 0,5 mm	
		Bindung	keramisch	
		Anwendungsgrenztemperatur	1600 °C	
	VDEh - Kennziffer	7 0 0 0 03 75 00 70		
Einsatzgebiet	:	geeignet zum Vermauern hochtonerdehaltiger Steine Bedarf für 1000 NF 2 ca. 250 kg		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.