



Eschweiler, den 10. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: PYROMIX C 30

Sortenbeschreibung	:	keramisch abbindender Schamottemörtel auf Basis Schamotte / feuerfester Ton, grau
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃ > 30,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf 1,45 g/cm ³ Versinterung bei 850 °C Wasserbedarf 30 Ltr./100 kg Körnung 0 - 0,7 mm Bindung keramisch Feuerfestigkeit SK 30 Anwendungsgrenztemperatur 1300 °C
Einsatzgebiet	:	Verlegen von Schamottesteinen Lieferform: 25-kg-Säcke

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine Qualitätssicherungsvereinbarung in Anlehnung an ISO 9001 unterzeichnet hat.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.