



Eschweiler, den 10. Februar 2022

**Anhaltsdaten der Qualität:      PYROMIX 40/163 SIC**

Sortenbeschreibung	:	lufttrocknender Tonerdemörtel mit SIC-Zusatz		
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	40,00 %
		SiO <sub>2</sub>	ca.	40,00 %
		SiC	ca.	10,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,05 g/cm <sup>3</sup>
		Materialbedarf		2,05 g/cm <sup>3</sup>
		Wasserbedarf		15 - 20 Ltr./100 kg
		Körnung		0 - 0,2 mm
		Bindung		chem.-keram.
		Anwendungsgrenztemperatur		1635 °C
Einsatzgebiet	:	Vermörteln		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.  
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.