



Eschweiler, den 11. Februar 2022

**Anhaltsdaten der Qualität:      PYROCAST 67/170 SF**

Sortenbeschreibung	:	selbstfließende Gießmasse auf Basis tonerdehaltiger Rohstoffe			
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	67,00 %	
		SiO <sub>2</sub>	ca.	28,00 %	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca.	1,00 %	
		CaO	ca.	1,50 %	
Physikalische Daten	:	Rohdichte	2,60 g/cm <sup>3</sup>		
		Materialbedarf	2,65 g/cm <sup>3</sup>		
		Wasserbedarf	4,8 - 5,8 Ltr./100 kg		
		Körnung	0 - 6 mm		
		Bindung	hydraulisch		
		Kaltdruckfestigkeit	90/150/140 N/mm <sup>2</sup>		
		(nach Vorbehandlung bei 110/1000/1500 °C)			
		Kaltbiegefestigkeit	10/15/20 N/mm <sup>2</sup>		
		(nach Vorbehandlung bei 110/1000/1500 °C)			
		Abrieb (bei 800 °C)	<	7 cm <sup>3</sup>	
		Anwendungsgrenztemperatur	1700 °C		
		Nachwachsen bei 1000/1500 °C	0,10/0,70 %		
		Wärmeleitzahlen bei			
		400 °C	2,21 W/mK		
		800 °C	1,94 W/mK		
		1000 °C	1,90 W/mK		
Einsatzgebiet	:	Selbstfließend, 6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung			

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.  
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.