



Eschweiler, den 10. Februar 2022

**Anhaltsdaten der Qualität:      PYROMIX 70/165 C**

Sortenbeschreibung	:	keramisch abb. Trockenmörtel auf Basis Bauxit/Korund
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 70,00 % SiO <sub>2</sub> > 22,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf 1,60 g/cm <sup>3</sup> Wasserbedarf nach Bedarf Körnung 0 - 0,5 mm Bindung keramisch Feuerfestigkeit SK 35/36 Anwendungsgrenztemperatur 1650 °C
Einsatzgebiet	:	Allgemeiner Industrieofenbau

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine Qualitätssicherungsvereinbarung in Anlehnung an ISO 9001 unterzeichnet hat.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.