



Eschweiler, den 28. April 2020

**Anhaltsdaten der Qualität : PYROMIX 80/165 SIC 07**

Sortenbeschreibung	:	chemisch-keramisch abbindender Trockenmörtel auf Basis tonerdereicher Rohstoffe mit SiC-Zusatz
Chemische Daten	:	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ca. 79,00 % SiO <sub>2</sub> ca. 11,50 % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ca. 1,00 % SiC ca. 7,00 %
Physikalische Daten	:	Schüttdichte 1,55 g/cm <sup>3</sup> Materialbedarf 0,20 g/cm <sup>3</sup> Mauerwerk Wasserbedarf 30 Ltr./100 kg Körnung 0 - 1 mm Bindung chem.-keramisch Anwendungsgrenztemperatur 1650 °C
Einsatzgebiet	:	Streichen, 12 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.  
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.