



Eschweiler, den 17. Juli 2020

Anhaltsdaten der Qualität : PYRORAM 61/160 FH

Sortenbeschreibung	:	verarbeitungsfertige Stampfmasse auf Schamottebasis		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	61,00 %
		SiO ₂	ca.	35,00 %
Physikalische Daten	:	Materialbedarf	2,60 g/cm ³	
		Wasserbedarf	- Ltr./100 kg	
		Körnung	0 - 6 mm	
		Bindung	keramisch	
		Kaltdruckfestigkeit (nach Vorbehandlung bei 110 / 1100 °C)	8 / 45 N/mm ²	
		Anwendungsgrenztemperatur	1600 °C	
Einsatzgebiet	:	Stampfen		
		12 Monate haltbar bei sachgemäßer Lagerung		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.