



Eschweiler, den 6. Mai 2023

Anhaltsdaten der Qualität:

PYROGUN 85/160 BV

Sortenbeschreibung	:	Spritzbeton auf Basis tonerdereicher Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	ca.	83,00 %
		SiO ₂	ca.	9,00 %
		Fe ₂ O ₃	ca.	1,50 %
		CaO	ca.	3,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,50 g/cm ³
		Materialbedarf		2,75 g/cm ³
		Wasserbedarf	nach Bedarf	
		Körnung		0 - 3 mm
		Bindung		hydraulisch
		Anwendungsgrenztemperatur		1600 °C
Einsatzgebiet	:	Spritzen, 6 Monate haltbar bei trockener und frostfreier Lagerung		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.