



Eschweiler, den 12. März 2026

Anhaltsdaten der Qualität:

HSK B = A30H

Sortenbeschreibung	:	halbtrocken gepreßte Schamottequalität		
Steinsorte		A 30 H		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	>	30,00 %
		Fe ₂ O ₃	<	3,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,10 g/cm ³
		offene Poren	<	20 Vol-%
		Kaltdruckfestigkeit		25 N/mm ²
		Feuerfestigkeit		SK 30/31
		Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)		1350 °C
		Temperaturwechselbeständigkeit	>	15 H ₂ O-Abschr.
		Wärmedehnung bei 1200°C		0,53 %
		Wärmeleitzahlen bei		
		400 °C		1,05 W/mK
		800 °C		1,11 W/mK
		1200 °C		1,19 W/mK
		Maßtoleranz für Standardformate		± 1,00%, min. ± 1,5 mm
Einsatzgebiet	:	Allgemeiner Industrieofenbau		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine ISO 9001 entsprechende Qualitätssicherung eingeführt hat
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten
Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.