



Eschweiler, den 12. März 2026

Anhaltsdaten der Qualität:

HSK A = A35H

Sortenbeschreibung	:	halbtrocken gepresste Schamottequalität		
		lebensmittelecht		
Steinsorte		A 35 H		
Chemische Daten	:	Al ₂ O ₃	>	35,00 %
		Fe ₂ O ₃	<	2,50 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,08 g/cm ³
		offene Poren		19 - 21 Vol-%
		Kaltdruckfestigkeit		25 N/mm ²
		Feuerfestigkeit		SK 32
		Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)		1390 °C
		Temperaturwechselbeständigkeit	>	20 H ₂ O-Abschr.
		Wärmedehnung bei 1200°C		0,54 %
		Wärmeleitzahlen bei		
		400 °C		1,18 W/mK
		800 °C		1,25 W/mK
		1200 °C		1,38 W/mK
		Maßtoleranz für Standardformate		± 1,00%, min. ± 1,5 mm
Einsatzgebiet	:	Pfannenhintermauerungen, Sohlzugsteine, TOW-Steine,		
		Kassettensteine, Kaminofensteine		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine ISO 9001 entsprechende Qualitätssicherung eingeführt hat
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.